



- бързо съхне
- в безцветен и цветен вариант
- създава усещане за естествена повърхност при всички видове дървени и коркови подове, мебели и други дървени повърхности
- лесна употреба
- много икономичен продукт

Характеристики:

На основата на естествени растителни суровини (масла и восъци). Създава дишаща повърхност, регулираща влажността в дървесината. Подходящ за всички видове дървени подове (по DIN 18336). Намалява свиването и раздуването на дървото. Прониква в дълбочина, като по този начин повишава устойчивостта на дървото. Създава водоотблъскваща повърхност, с висока износостойчивост, отблъсква мръсотия. Устойчив на битова химия и напитки (кафе, вино, цитрусови сокове и др.) (по DIN 48861-C).

Повърхности, третирани с Premium Hardwax Oil, са лесни за почистване и поддръжка, също и за частично реновиране.

Антихлъзгащ агент е наличен при 3310 /3305 /3200 3035 /3100 /3317 /3319 /3328 /3381 /3385 /3299 /3333. Продуктът отговаря по DIN 53160 T.1+2, DIN EN 717.3. DIBT approval: Z-157.10-4: 3310 /3305 /3200 /3035 /3100 /3317 /3319 /3328 /3381 /3385 /3299 /3333.

Цветовете:

3310 – ултра-мат* - безцветен
3320 – ултра-мат плюс – безцветен
3305 – мат – безцветен
3200 – сатен-мат – безцветен
3035 – гланц – безцветен
3100 – бяло – прозрачен мат
3317 – сребристо сиво – прозрачен мат
3319 – черно – пътен ултра-мат
3328 – тик – прозрачен мат
3381 – орех – прозрачен мат
3385 – палисандър – прозрачен мат
3299 – ефект** - прозрачен
3333 – пюр – прозрачен ултра-мат

*Нанасяне с четка не е препоръчително. При повторно нанасяне – да се направи междинно шлайфане със абразив 150.

**Използвайте 3299 само като грунд. За завършек ползвайте 3200 или 3035

Добавки за 3310 ултра-мат, 3310 ултра-мат плюс, 3305 мат, 3200 сатен-мат, 3035 гланц:

3240 – Антихлъзгащ агент R10

3241 – Огнеупорен агент (добавка и импрегнатор)

3242 – UV защита

3243 – Втвърдител 2K

Premium Hardwax Oil е готов за употреба продукт, може да се ползва самостоятелно или да се комбинира с добавка UV защита, Антихлъзгащ агент R10 и Втвърдител 2K – или с 2 или 3 добавки. Една добавка е съобразена пропорционално спрямо разфасовката Premium Hardwax Oil.

Свет: Използвайте само една добавка заедно с Premium Hardwax Oil – в случай, че ползвате няколко добавки – смесете всичко в отделен съд. Количеството в разфасовката на добавките е съобразено за 0.75 L или 2.5 L.

Огнеупорен агент (добавка и импрегнатор)

(Fire Protection class Cfl-s1): ,

Първо нанесете импрегнатора (Impregnation Protection), след това завършете с Premium Hardwax Oil + добавка Fire protection. По този начин постигате огнеупорност class Cfl-s1.

Важно: Използвайте Premium Hardwax Oil + Втвърдител 2K в рамките на един час след смесване. След отваряне на опаковката – не затваряйте!

Забележка: Всички цветовете позволяват смесване помежду си. Ако имате разфасовки от различни партиди – моля, първо ползвайте /смесете тях. Цветът, който ще постигнете, зависи както от вида на дървото, така и от качеството на шлайфане /подготовка. Препоръчваме пробна ръка върху нетретирани част на дървото, за да добиете ясна представа за цветовия резултат (по DIN 18356)



Обхват на приложение: За всички видове интериорни дървени повърхности: паркет, дюшеме, ламелен паркет и др. За всички видове коркови подове. Също подходящ продукт за употреба при силно натоварени дървени повърхности: кухненски плотове, маси, мебели, подходящ и за детски играчки и други дървени повърхности и предмети. Идеален избор за помещения с висока влажност (кухни и бани)

Подготовка: Дървената повърхност трябва да бъде суха и чиста (макс. съдържание на влага 12 %). Не трябва да има остатъци и следи от бои и лакове (финално шлайфане с абразив 120-150). Премахнете остатъците прах. За повърхности, които са били омаслявани или овосъчавани не е необходимо шлайфане (използвайте чистител Ecoline Magic Cleaner), освен ако дървото не е силно посивяло и/или износено. При повърхности, които са изложени на висока влажност (иглолистни и други меки дървесини в кухни и бани), използвайте SAICOS Wood Impregnation biocide free (време за съхнене: поне 18 часа). За мебели в баня препоръчваме и едно покритие със SAICOS Ground Extra Thin и два слоя SAICOS Premium Hardwax Oil.

Нанасяне: Нанесете продукта, като използвате валак за масло и вакси SAICOS Oil/Wax Roller, четка SAICOS Floor Brush или SAICOS Flat Brush (плоска четка). SAICOS Premium Hardwax Oil е готов за употреба продукт. Разклатете добре. Не разреждайте.

Забележка:

Не изливайте продукта директно върху повърхността – по-добре работете, като използвате вана. SAICOS Premium Hardwax Oil може да бъде нанесен и с използване на машина. За повече информация – обърнете се към Вашия дистрибутор.

Важно: Препоръчваме използването на SAICOS Ground Oil Extra Thin като първи слой при употреба върху твърди и/или екзотични дървесини (пушен дъб, меранти, венге, мербо, йатоба, ипе и други). Моля спазвайте техническите указания.

Брой покрития:

При нетретирани повърхности: 2 слоя (не се изисква грундиране).

За реновация: 1 слой обикновено е достатъчен.

Първи слой: Нанесете тънко и равномерно.

Забележка относно 3310: След първото покритие е възможно да се появят белеещи участъци, обикновено около чворове – тези следи няма да бъдат видими след второто покритие.

Втори слой: Нанесете тънко и равномерно.

Забележка относно 3299: използвайте само като грунд, за финално покритие ползвайте 3200 или 3035

Употреба при коркови подове: Нанесете продукта, като използвате валак за масло и вакси SAICOS Oil/Wax Roller или SAICOS Universal Roller "Small". Маслото ще попие бързо, нанесете първия слой равномерно и премахнете излишъка с шпакла.

Температура на работна среда: между 8 °C и 35 °C

Покривност на 1 литър: Приблизително 14 м² (две покрития). Покривността зависи от вида и структурата на дървото. Разходът при коркови повърхности може да бъде по-висок.

Време за съхнене: мин. 3-5 часа (в зависимост от температурата и влажността на въздуха). Суха, неполепяща прах повърхност – след около 4 часа. Крайна твърдост се постига след 4-5 дни. Осигурете проветривост в помещението по време на и след нанасянето на продукта.

Време за съхнене при коркови подове: мин. 6-10 часа (в зависимост от температурата и влажността на въздуха). Осигурете проветривост в помещението по време на и след нанасянето на продукта. Премахнете излишъка, използвайки абсорбираща кърпа или изравнете с бял пад.

Лесна поддръжка:

Почистване и поддръжка: Ежедневно почистване с mop или прахосмукачка. Почиствайте с влажен mop (Ecoline Wash Care). За освежаване и почистване ползвайте SAICOS Wax Care.

Забележка: Първоначална поддръжка със SAICOS Wax Care е препоръчителна за скоро инсталирани, фабрично третирани подове.

Реновация: Препоръчваме почистване с Ecoline Magic Cleaner. Не е необходимо шлайфане. Препоръчваме леко триене/търкване на повърхността с груба вълнена материя, след което нанесете SAICOS Professional Care Oil върху почистената повърхност (с еднокоркова машина и бял пад).

Почистване на инструментите: със SAICOS Brush Cleaner

Съхранение: Поне 5 години в затворен съд. Течният продукт не е чувствителен на замръзване. За да възстановите разливните качества на продукта, след като е бил изложен на ниски температури – съхранявайте в помещение със стайна температура за няколко часа. След това разклатете добре.

Физически качества:

Плътност: 0.84-0.95 г/куб. см

Вискозитет: 55-95 секунди, 4 мм, DIN 53211

Мирис: слаб, без мирис след изсъхване

Температура на възпламеняване: >61°C по DIN 53213

Мерки за безопасност – Пъра помощ

Пазете далеч от деца! Не преливайте в съдове и контейнери за съхранение на хранителни продукти и/или напитки. Измийте обилно и непосредствено след употреба тъкани и инструменти, използвани за нанасяне на продукта, или ги съхранявайте в херметически затворени съдове (опасност от самозапалване). Изсъхналата повърхност, постигнала крайна твърдост, е възпламенима по EURO норма EN 13501 (DIN 4102 B2).

3310 /3035 /3319 /3333 съдържат:

2-Butanonoxim. Може да предизвика алергични реакции.

3305 /3200 /3100 /3317 /3328 /3381 /3385 /3299 съдържат:

2-Butanonoxim; phthalic anhydride. Може да предизвика алергични реакции.

EU limit за еднокомпонентни покрития (категория A/i):
500 g/l (2010).

SAICOS Premium Hardwax Oil съдържа макс.. 500 g/l VOC.
GISCODE: Ö60. GGVSEB / ADR -/- · WGK 1 , по немски стандарт.

Гореописаните съвети и препоръки са следствие от нашите знания, тестове и експерименти, добити при разработване на продукта.

Тъй като прилагането и обработката на продуктите е извън нашия контрол, отговорност носи единствено потребителят. С публикуването на този технически лист, всички предходни губят своята валидност.

Вносител:

Вема-ен ЕООД
Ул. Проф. Г. Златарски 5
1700 София, България
+359 2 862 21 25
+359 885 959 374
info#@vema-en.com
www.vema-en.com

Производител:

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
q +49 2583 3037-0
p +49 2583 3037-10
info@saicos.de
www.saicos.de